

Acciaieria Arvedi S.p.A.Sede Legale:
Via Donizetti, 20
20122 MilanoCap.Soc. 112.900.000 EUR
interamente versatoSede Amministrativa e Stabilimenti:
Via Acquaviva, 18
26100 Cremona - Italia
Tel. +39 0372 4781
Fax +39 0372 478259Part. IVA IT 11852670154
Cod.fisc. 00910070192
Reg.Imp.MI 00910070192
REA MI 1497770Via Di Servola, 1
34145 Trieste - Italia
Tel.+39 040 89891e-mail vendite@ast.arvedi.it
www.arvedi.it**Acciaieria Arvedi****Certificato di collaudo****Spett.le SIKA S.R.L.**
VIA DELLA PACE 9**31030 DOSSON DI CASIER****TV****Numero 2017/ 43360 data 06/05/2017 EN 10204 3.1**

Rif. conferma ordine	2017 / A / 87625 / 10	Vostro ordine	2017822/L
Prodotto fornitore	Nastro DKP 145x1,80 S300J2W	Marca acciaio	S300J2W
spess.	1,8	larg.	144,5
norma	SPECIFICA ACC.ARVEDI		

Prove meccaniche e tecnologiche

Prova	Rm Mpa	Al%	Re Mpa
minimo	400,	19,	300,
massimo			

lotto	colata	qtà	spedizione	valori					
157011228-367025561	722757	TON 1,345	2017/VE/34037288/ 900001	Rm Mpa	452,9	Al%	24,1	Re Mpa	378,4
157011228-367025572	722757	TON 1,345	2017/VE/34037288/ 900002	Rm Mpa	452,9	Al%	24,1	Re Mpa	378,4

Analisi chimica

elemento	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al
minimo			0,15			0,4			0,25		0,02
massimo	0,07		0,25	0,02	0,01	0,5	0,25		0,4		

colata	valori										
722757	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al
	0,0431	0,3099	0,163	0,0094	0,0018	0,4096	0,0663	0,0107	0,2665	0,0152	0,0322

Note

Certifichiamo che:

- 1- L'acciaio usato è elaborato al forno elettrico (E)
- 2- I prodotti sopra elencati sono conformi alle specifiche dell'ordine
- 3- Il controllo della marcatura, dell'identificazione, dell'aspetto della superficie, della forma e delle caratteristiche dimensionali è soddisfacente.
- 4- Nelle prove di trazione sono state usate solo provette prismatiche.

METALLURGIA QUALITA'

Firma